

Afrormosia



Nom latin : Pericopsis elata

Pays d'origine : Cameroun, R.D.C. (République Démocratique du Congo)

Densité : 890 kg/m³

Durété : Dur

Mouvement : Moyen

Format :



Description :

Aubier bien différencié.

Bois parfait : brun jaune veiné de sombre, virant à brun foncé à la lumière.

Fil : droit à contre-fil léger.

Grain : fin

Caractéristiques physiques :

Masse volumique à 12 % (Kg/m³) MV12 : 740. Retrait volumique pour 1 % d'humidité v% \approx 0,50

Remarques :

Durabilité naturelle : élevée.

Attaquable par lyctus : non. Imprégnabilité : mauvaise.

Idéal pour les constructions extérieures. L'Afrormosia est un excellent substitut du Teck

Format : profile Softline® en 20*100*2000

